

# COPRIMAC



## PITTURA MURALE ACRILICA ANTIMACCHIA E ANTINICOTINA

### DESCRIZIONE

Pittura murale all'acqua per interni, specifica per coprire macchie di fumo, nicotina e pennarello. Il prodotto può essere applicato su intonaco, cemento, cartongesso.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rapida essiccazione
- Ottimo potere coprente classe 1 secondo EN 13300
- Ottima lavabilità, classe 1 secondo EN 13300
- Inodore
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

### ASPETTO

Opaco

### COLORAZIONE

Bianco

### CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,48 ± 0,05 kg/l
Resa teorica:	8 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 4 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

### ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello, rullo	Spruzzo	Airless
Diluyente consigliato:	Acqua	Acqua	Acqua
Volume del diluyente:	0-2%	0 – 5%	0 – 5 %
Diametro ugello	-	1 – 1,5 mm	0,43 – 0,48 mm
Pressione all'ugello	-	3 – 4 atm	140 atm

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

## CICLI D'INTERVENTO

---

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### FISSATIVO

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x COPRIMAC PRIMER - fondo specifico all'acqua antimacchia e antinicotina

### FINITURA

2 x COPRIMAC

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

---

Pittura di superfici interne con pittura specifica antimacchia, con copertura classe 1 (secondo norma EN 13300). Con peso specifico di  $1,48 \pm 0,05$  kg/l ed una resa teorica di 8 m<sup>2</sup>/l.

### 30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand