



# DEKORA HF

## Primer per Microcemento Finitura

### DESCRIZIONE

**DEKORA HF** è un prodotto composto da una dispersione acquosa di prepolimeri liquidi, principi attivi speciali e additivi. Applicato su superfici assorbenti come i rivestimenti spatolati a base di cemento è in grado di penetrare e renderli impermeabili, mantenendo la possibilità, per i prodotti protettivi finali, di ancorarsi ed espletare la loro funzionalità, senza modificare il colore del rivestimento. Annulla l'effetto "**soffiatura**" tipico dei supporti porosi, che potrebbe causare la comparsa di bolle d'aria su **MICROCEMTO FINITURA** applicato su **MICROCEMENTO FONDO** molto asciutto, alterando esteticamente il lavoro.

### CAMPO DI IMPIEGO

**DEKORA HF** trova il suo principale impiego come primer impermeabilizzante e con effetto anti "soffiatura" consolidante per rivestimenti del ciclo **DEKORA**.

### VANTAGGI

- prodotto di facile applicazione
- versatile per i suoi diversi utilizzi

### APPLICAZIONE

**DEKORA HF** è pronto all'uso.

Agitare il contenitore e versare in una bacinella di servizio, mai direttamente sul supporto da trattare.

#### Posa del prodotto

Applicare il prodotto a rullo o con spandi-cera in una mano abbondante e ben "tirata". Attendere l'asciugatura del prodotto prima di procedere con le finiture.

#### Pulizia attrezzi

Gli attrezzi potranno essere puliti con acqua a prodotto fresco; se il prodotto è indurito dovrà essere asportato meccanicamente.

**Consumo:** da 0,05-0,10 L/m<sup>2</sup> per mano.

#### Colore

Il prodotto è trasparente e, se applicato correttamente, non forma effetti lucidi sulla superficie.

## DATI TECNICI

### Dati tecnici

|                                  |                                    |                     |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| aspetto                          | -                                  | liquido lattiginoso |
| densità a 20°C, UNI 8310         | $\frac{g}{g}$<br>$\frac{m^3}{m^3}$ | $1,02 \pm 0,05$     |
| pH, UNI 8311                     | -                                  | $7,1 \pm 0,1$       |
| temperatura minima di filmazione | °C                                 | +10                 |
| temperatura di applicazione      | °C                                 | da +10 a +35        |

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata.

### Confezioni e conservazione

|               |   |
|---------------|---|
| Confezioni    | Tanica in plastica da 5 litri   |
| Conservazione | 24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e +30°C; teme il gelo. |

## AVVERTENZE

### Avvertenze ed istruzioni particolari

- Non usare con temperature inferiori a +10°C.
- Su superfici molto lisce e poco porose la posa del **DEKORA HF** non è consigliata: è preferibile il trattamento con **CONSOLIDANTE EP 117** diluito 4 volte in acqua.

Le indicazioni contenute nel presente prospetto tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze. In funzione dell'accuratezza delle diverse fasi applicative, sulle quali non abbiamo responsabilità, possono verificarsi delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni stesse.

